

INSTALLATIONSRAÅD FOR LIFELINE TILES/LT

GENERELT

Ved gulvlægning skal rumtemperaturen minimum være +18 °C og den relative luftfugtighed maks. 75 %. Gulvmaterialet skal akklimatiseres i rummet mindst 24 timer inden monteringen. Rumtemperaturen skal opretholdes i mindst 72 timer efter monteringen. Undgå belastning af gulvet det første døgn efter monteringen. Hvis der er installeret gulvvarme, skal der være slukket for varmen under monteringen og under limens hærkningstid (ca. 1 uge). Tænd derefter for varmen, og øg temperaturen gradvist. Gulv og limfilm tåler maks. +27 °C.

UNDERGULV

Lifeline Tiles/LT kan lægges på underlag, der er faste, jævne, rene, tørre og fri for revner. Lifeline Tiles/LT må ikke monteres oven på en eksisterende gulvbelægning. Maksimal fugtighed i beton 85 % RF. Støv, løse partikler, pletter eller spild fra maling, olie eller lignende, der kan forringe vedhæftningsevnen, fjernes. Samlinger i spånplader og tilsvarende undergulve kan skinne igennem, hvis lægningen af undergulvet ikke udføres præcist og i henhold til leverandørens anvisninger. Ujævnheder i betongulve skal udjævnes. Udjævnings-/spartelmassen skal have en tilstrækkelig styrke til lokalets anvendelsesområde. Det gælder især for gulve, hvor drejelige stolehjul og lignende belaster den monterede belægning.

LÆGNING

Lifeline Tiles/LT er et produkt, der er fremstillet af termoplastiske polymerer, og produktet minder om traditionelle vinylbelægninger. Anvend vådlimning på sugende underlag. I særlige tilfælde, f.eks. på fugtisolerede underlag, kan sen vådlimning være nødvendigt. Sen vådlimning giver en dårligere vedhæftning, og der er risiko for, at limstregene trænger gennem gulvbelægningen. Monteringstiden afhænger af underlagets sugsevne, temperatur og luftfugtigheden i lokalet. Lim af følgende fabrikater anbefales under normale forhold: CascoProff Extra, CascoProff Solid, Thomsit K188E, Bostik StarTac,

Uzin 2000S og Uzin 20S. I lokaler hvor gulvet udsættes for høj overfladetemperatur (udstillingsvinduer, mod store glaspartier m.v.), skal man forhøre sig om den anbefalede limtype hos den pågældende limproducent. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at anvende en hårdere lim. Det gælder også på overflader, der ofte bliver våde (f.eks. indgangspartier). Limen påføres med tandet limspatel i henhold til leverandørens anvisninger. Pladerne monteres tæt mod hinanden med et let tryk. OBS! De skal ikke presses mod hinanden. Belægningen skal rullles, inden limfilmen er tør. Gulvrullen skal have en vægt på 50-70 kg. Der kan forekomme enkelte granulater i en anden farve, hvilket ikke anses for en fejl. Kontrollér til sidst, at gulvbelægningen er fri for limrester, og at der ikke er opstået buler under lægningsarbejdet. Afdæk de nylagte gulve, hvis der skal foretages andet byggearbejde. Undgå at tape afdækningen direkte fast på Lifeline-gulvet. Limen på tapen kan påvirke gulvet negativt, og nogle limtyper er meget svære at fjerne. Kontakt os gerne for yderligere oplysninger.



FOR YDERLIGERE INFORMATION SE: WWW.EHRENBORG.SE